



Vízbázisú, matt, jó fedőképességű, színezhető, könnyen felhordható fehér beltéri diszperziós falfesték

Felhasználási terület

- beltéri falfesték, vakolt fal, gipszkarton, beton felületek festésére
- ásványi alapfelületekre, régi és új glettelt, tapétázott felületekre
- glettelt és simított felületek átfestésére

Tulajdonságok

- könnyen felhordható, jól hengerelhető, feldolgozásra kész
- magas lég- és páraáteresztő képesség
- jól színezhető, jó alkalmazástechnikai tulajdonságokkal rendelkezik
- jó nedves és száraz-fedésű fehér beltéri falfesték
- tárolási idő alatt minimális kiülepedési tulajdonság

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek szilárdnak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.
- A nem hordképes mázat, festéket, kivirágzást el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Meg kell vizsgálni meglévő alapréteg teherbírását
- Az alapfelületet SAKRET TG Mélyalapozóval alapozzuk le, száradást követően hordható fel az első réteg festék

Feldolgozás

- A terméket két-három rétegben az egyes rétegek száradását követően hordhatjuk fel.
- Felhordás előtt minden esetben alaposan keverjük fel a vödört, szükség esetén vízzel hígíthatjuk a festéket.
- Első réteg esetében max. 10%, második réteg esetében max. 5% vízzel történő hígítás ajánlott.
- A festék kézzel és géppel feldolgozható. Géppel történő feldolgozás során forduljon szakembereinkhez.
- A terméket +5°C és +25°C alapfelület és környezeti hőmérséklet között szabad feldolgozni. Ezen hőmérsékleti határoknak a száradás időtartama alatt is teljesülnie kell.

Anyagösszetétel

- Polimer-diszperzió kötőanyag
- Tulajdonságjavító adalékok, magas fehérségű ásványi töltőanyag
- alacsony VOC tartalmú termék

Kiszerezés

- 14 L-es műanyag vödörben/ 25 vödör EU raklapon

Anyagszükséglet

- 5-6m²/liter/ 2 réteg
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, és a feldolgozási módszertől

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárn

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, +30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, nedvességtől.
- A megadott műszaki adatok +20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A termék igény szerint pasztell színekben színezhető.
- Az átkevert anyagot más anyaggal keverni tilos, csak vízzel hígítható!
- A Kivitelezés, anyagfelhasználás során mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Terméket tárolás szempontjából védeni kell a tűző naptól, fagytól.
- A termék biztonsági adatlapjában szereplő felhívásokat feldolgozás előtt minden esetben olvassa el!

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

DFI standard Beltéri diszperziós falfesték	
Sűrűség:	kb. 1,50kg/dm ³
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Felületi száradás:	kb. 90 perc
Kiadósság:	0,2-0,3L/m ²
pH:	8,0-9,0

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2015.04.01.